

Schnellrenovierfarbe - Aqua

Hochwertige Innenfarbe nach DIN EN 13300 gegen Nikotin- und Wasserflecken.

Eigenschaften

Geruchsneutrale, wasserverdünnbare Isolierfarbe mit guter Deckkraft für innen. Sehr gute Isolierwirkung gegen Nikotin -, lignin -, Ruß, und ausgetrockneten Wasserflecken. Nach Trocknung ist der Anstrich matt und scheuerbeständig. Nassabrieb Klasse1. Deckvermögen: Klasse 1 / 8 m²l

Werkstoffbasis

Spezielle Bindemittel - Dispersion, Titandioxid und Extender, sowie Hilfsstoffe und Konservierungsmittel. (Benzisothiazolinon)

Anwendungsbereich

Schnellrenovierfarbe - Aqua eignet sich als Anstrich auf allen Putzarten, Hartfaserplatten Tapeten, Beton, Sichtbeton, Mauerwerk usw. im Innenbereich. Schnellrenovierfarbe - Aqua ist speziell für Räume in Gaststätten, Verwaltungsgebäuden oder Objekten welche stark Nikotin beaufschlagt sind, sowie an Flächen die angetrocknete Wasserflecken zeigen, entwickelt.

Verarbeitung

Schnellrenovierfarbe - Aqua ist mit Rolle, Pinsel, oder Spritzpistole zu verarbeiten.

Die Verarbeitungstemperatur sollte mind. + 5° C betragen.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig öl- und fettfrei sein. Zur Untergrundvorbehandlung empfehlen wir Condor Hydrosol - Tiefgrund, er wirkt als Primer und bindet feine Restanhaftungen.

Falls ein zweimaliger Anstrich erforderlich ist, wird der Grundanstrich mit max. 5% Wasser verdünnt ausgeführt. Bei schwierigen Untergründen

wird ein Probeanstrich empfohlen. Bei Nikotin- und Wasserflecken kann je nach Schwere ein zweiter Anstrich erforderlich sein.

Renovierungsanstrich

Dispersionsfarbenanstriche, sowie alte Lackierungen auf Tragfähigkeit prüfen. (Gitterschnitt, Tesafilmprobe). Glänzende, glatte Flächen anschleifen. Blätternde oder gerissene Altanstriche entfernen.

Reinigung der Werkzeuge

Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser. Eventuell auftretende Spritzer mit warmen Wasser entfernen.

Verträglichkeit

Nur teilverträglich mit anderen Materialien. Abtönen mit universal Abtönpasten geeignet.

Verbrauch

Verbrauch je nach Untergrund ca. 6 - 10 m² / ltr. pro Anstrich

Trocknung

Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Trocken über Nacht. Diese Werte sind von Luftfeuchtigkeit, sowie der Verarbeitungstemperatur abhängig.

Lagerung

Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde schnellstens verbrauchen.

Farbtöne

Standard: Weiß

Verpackung

12,5 Ltr. 10,0 Ltr. 5,0 Ltr. 2,5 Ltr.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse WGK 1

Sicherheitshinweise

Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden

Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Farben können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Farben und Abfälle müssen als Sondermüll abgegeben werden.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

EU - Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/a): 30 g (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC