

Senator Rollputz „ Extra “

Lösemittelfreier, dekorativer; hochwertiger Kunstharzputz für ausdrucksvolle und strapazierfähige, stark plastische Beschichtungen mit rustikaler Struktur im Außenbereich

Eigenschaften

Senator Rollputz „ Extra “ ist ein lösemittelfreier, hochwertiger, gut füllender Kunstharzputz für stark plastische Beschichtungen mit rustikaler Struktur (Baumrinden struktur) im Außenbereich. Verarbeitungsfertig, leicht zu verarbeiten mit hoher Witterungs - beständigkeit.

Werkstoffbasis

Kunstharzputz auf Basis einer Polyvinylacetat - Acrylat - Copolymer - Dispersion, Titandioxid, carbonatischen Zuschlagstoffen sowie div. Additiven und Konservierungs - mittel

Anwendungsbereich

Für wetterbeständige Fassaden - und Strukturanstriche auf tragfähigen, mineralischen Untergründen, z. Bsp. Putz (MG Pic, PII, PIII), Kalksandstein - mauerwerk, Silikat - und Mineralfarbenbeschichtungen.

Verarbeitung

Ein Grundanstrich mit WP - Grundierfarbe „LF“ ca. 2 : 1 mit Wasser verdünnt, danach ein unverdünnter Auftrag mit Senator Rollputz „ Extra “ Der Auftrag kann im Streich - oder Rollverfahren erfolgen und sollte anschließend mit einer geeigneten Strukturwalze abgerollt werden. Verarbeitungstemperatur min. + 8⁰ C für Luft und Untergrund.

Beschichtungsaufbau Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss eben, fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Eine Hinterfeuchtung des Putzes, z. B. über Anschlüsse, Risse usw., muss ausgeschlossen sein.

Verträglichkeit

Nur mischbar mit gleichartigen und den dafür vorgesehenen Materialien aus dem Senator Programm

Verbrauch

Ca. 500 - 1000 gr/m² Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise Charakteristik / Flächen mit einer Anfertigung

Bei den in Putzen verwendeten Zuschlagstoffen handelt es sich vorwiegend um Naturprodukte, die gewissen Schwankungen unterworfen sind. Daher die Flächenbeschichtung **nur** mit Material einer Anfertigungsnummer durchführen oder benötigte Materialmengen mischen.

Neue mineralische Untergründe

Neue mineralische Untergründe insbesondere Putzflächen(MG P II; P III) erst nach ausreichender Abbindung und Trocknung frühestens nach 14 Tagen, besser jedoch nach 4 Wochen beschichten. Je nach Witterung und Jahreszeit kann der Trocknungsprozess auch noch längere Zeit beanspruchen.

Trocknung

(+ 20 C, 65 % r. F.)

Durchgetrocknet und überarbeitbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Farbtöne Standard: weiß.

Verpackung

25,0 15,0 Kg

Farbige Beschichtung im WDVS - System

Farbige Schlussbeschichtungen in den **WDV - Systemen** mit einem Hellbezugswert ≥ 20 sind ohne Einschränkungen möglich. Farbtöne unter Hellbezugswert < 20 sind Einschränkungen unterworfen und zu vermeiden. (Aufheizung durch Sonneneinstrahlung)

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Lagerung

Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde schnellstens verbrauchen.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse WGK 1

Sicherheitshinweise

Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden
Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Farben können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Farben und Abfälle müssen als Sondermüll abgegeben werden.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.