



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM TURADO

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Turado ist ein universell einsetzbarer faserverstärkter naturweißer Renovierputz für innen und außen. KEIM Turado entspricht der Mörtelgruppe GP CS II gem. DIN EN 998-1.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Turado ist universell einsetzbar auf tragfähigen mineralischen Untergründen und Altputzen der Mörtelgruppen CS II, CS III und CS IV, kunstharzgebundenen Anstrichen und Putzen im Innen- und Außenbereich.

KEIM Turado ist zum Überziehen und Ausgleichen von tragfähigen Altputzen oder Anstrichen in Schichtstärken bis zu ca. 12 mm; als Einbettmörtel für Gewebearmierungen (z.B. mit KEIM Glasfaser-Gittermatte) sowie als Haftputz auf glatten Betonflächen hervorragend geeignet.

KEIM Turado ist besonders geeignet zum Abreiben und Filzen.

Nicht geeignet sind plastoelastische und verseifbare Untergründe.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- sehr hoher Weißgrad
- optimiertes Filzverhalten
- sehr gutes Standvermögen
- spannungsarmes Abbinden
- faserverstärkt

### Materialkenndaten:

- Druckfestigkeit: CS II (ca. 4 N/mm<sup>2</sup>)
- Körnung: ca. 1,0 mm
- Farbton: naturweiß
- Kapillare Wasseraufnahme: W1 (gem. EN 998-1)

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

### Vorarbeiten:

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile von Altschichtungen mechanisch oder mit Wasserdruckstrahlen entfernen. Trennende Substanzen, wie z.B. Schalölrückstände auf Betonoberflächen entfernen. Starke Unebenheiten mit KEIM Turado zunächst ausgleichen.

### Verarbeitung:

#### Anmischen:

KEIM Turado (25 kg) mit 6,1 bis 6,6 l sauberem Wasser mittels Rührquirl zu einer steifplastischen Konsistenz knollenfrei anmischen und kurz reifen lassen. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Witterung ca. 90 Minuten. Bereits angesteiftes Material keinesfalls mit Wasser wieder aufmischen. Die Verarbeitung kann von Hand, über Durchlaufmischer oder auch mit der Putzmaschine vorgenommen werden.

#### Schichtdicke:

Verarbeitung ein- oder mehrlagig, pro Lage mind. 3 mm und max. 12 mm Schichtdicke.

#### Armierung:

Zum Überziehen und Überarbeiten wird KEIM Turado in plangezogen. Für Gewebespachtelungen Armierungsgewebe bahweise einlegen. Gewebe nach dem Einbetten naß-in-naß mit KEIM Turado voll abdeckend überspachteln.

#### Oberputz:

Bei Verwendung als Oberputz mit Schwammbrett filzen.

#### Verbrauch:

Verbrauch: ca. 1,35 kg/m<sup>2</sup> pro mm Putzdicke

#### Besondere Hinweise

Der frisch aufgebraute KEIM Turado ist vor zu schneller Austrocknung und vor Schlagregen zu schützen. Die Spachtelung nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei starkem Wind ausführen. Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase dürfen die Untergrund- und Umgebungstemperaturen nicht unter + 5 °C absinken. Nicht mit anderen Produkten mischen. Bis zur Aufbringung eines Oberputzes ist eine Standzeit von 1 Tag pro mm Mörtelstärke einzuhalten. Vor einem Anstrich 10 Tage Standzeit einhalten. Reinigung der Werkzeuge mit Wasser.

## 5. LIEFERFORM

25 kg Sack

## 6. LAGERUNG

12 Monate lagerfähig.



### 7. ENTSORGUNG

EG Abfallschlüssel Nr. 17 01 01

Nur restentleerte Säcke zum Recycling geben.

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Gisbau Produkt-Code/ Giscode: ZP 1

Kalk und Zement wirken in Verbindung mit Wasser alkalisch.

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik, Naturstein u. a., durch entsprechende Maßnahmen schützen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen oder trinken.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



**KEIMFARBEN GMBH**

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
[www.keim.com/info@keimfarben.de](http://www.keim.com/info@keimfarben.de)