

Condor Silikat Fassadenfarbe

Hochdiffusionsfähige und hochdeckende einkomponentige Silikat Farbe für außen.

Ohne Biozid Zusatz gegen Algen und Pilze. Nach DIN 18363.

<u>Eigenschaften</u> Lösemittelfreie, geruchsarme, tuchmatte, waschbeständige Fassadenfarbe auf Silikatbasis. In Verbindung mit einem haftvermittelndem Kontaktanstrich auch auf tragfähigen, nicht elastischen, verseifungsbeständigen, matten organischen Altbeschichtungen einsetzbar. <u>Kenndaten nach DIN 18363</u> SD-Wert = ca. 0,01m Klasse V1 hoch W24 < 0,1 Kg./m²; h1/2 Klasse W3 niedrig <u>Werkstoffbasis</u> Spezial – Kunstharzdispersion, Wasserglas, mit div. Additiven <u>Verarbeitung</u> Zunächst grundieren mit Silikatgrund. Im Anschluss einen Anstrich mit ca. 5% Silikat Fassadenfarbe verdünnt. Danach einen Schlussanstrich mit Silikat - Fassadenfarbe, unverdünnt. Der Auftrag kann im Streich-, Spritz oder Rollverfahren erfolgen. Verarbeitungstemperatur min. + 5° C für Luft und Untergrund. <u>Anwendungsbereich</u> Alle mineralischen Untergründe, die sauber, trocken und tragfähig sind. Mit Silikatgrund vorbehandeln. Bei Neuputzen Wartezeit von 4 Wochen. Alte Kalk-, Mineral- und Silikatfarbenanstriche reinigen, wenn erforderlich entfernen.	<u>Beschichtungsaufbau</u> Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Eine Hinterfeuchtung des Putzes, z. B. über Anschlüsse, Risse usw., muss ausgeschlossen sein. <u>Verbrauch</u> Ca. 130 – 180 ml/m². auf glattem Untergrund, ggf. durch Probeauftrag ermitteln. <u>Verpackungen</u> 12,5 Ltr., 5 Ltr., 2,5 Ltr. <u>Farbtöne</u> Standard: weiß <u>Trocknung</u> (+ 20 C, 65 % r.F.) Trocknung nach ca. 4 - 6 Stunden. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. <u>Reinigung der Werkzeuge</u> Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser. <u>Lagerung</u> Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde schnellstens verbrauchen.	<u>Deklaration</u> Wassergefährdungsklasse WGK 1 <u>Sicherheitshinweise</u> Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Schutzkleidung beachten. Siehe Sicherheitsdatenblatt. <u>Entsorgung</u> Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Binder können als Hausmüll entsorgt werden. <u>Anmerkung</u> Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
---	---	--